



TINTA SPRAY IRAJÁ

USO GERAL

400ml/250g

Literatura e especificações técnicas

Boletim Técnico

Descrição Tinta Aerossol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem.

Dados Técnicos:

Cor: Característica

Estado Físico: Líquido / Premido

Odor: Característico

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°

pH: N.A

Temperaturas específicas: Não estocar acima de 50°

Ponto de Fulgor: Não Aplicável

Solubilidade: Insolúvel em água

Taxa de Evaporação: Não Aplicável

Densidade: 0,90 g/m³ 25°C, variação de + ou - 0,05

Viscosidade: >= 40" cf n°3

Pressão Interna: 45 a 65 Psi a 50°C

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto

Instruções de Uso:

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes. Aplicação, agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Para melhor

cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares de 5 a 10 minutos.

Embalagem: Tubo de Folha de Flanders, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue XX-42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disk Intoxicação 0800 722 6001.